Испытательная лаборатория «Экспресс-Тест»

Адрес: 125475, Москва, ул. Петрозаводская, д.28, корпус 4
Адрес электронной почты: express.test@inbox.ru
Аттестат аккредитации: РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

Утверждаю
Руководитель ИЛ
С.М. Терещенко

Протокол испытаний
№ 3642Е от 27.03.2020 г

Заявитель, юридический и физический адрес	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС". Адрес: 620146, РОССИЯ, Свердловская область, город Екатеринбург улица Фурманова дом 127 квартира 59
Изготовитель, юридический и физический адрес	Heilongjiang kunlongze Pharmaceutical CO., LTD. Адрес: КИТАЙ, No.587, Jiaotong Street, Wangkui Economic Development Zone, Suihua City, Heilongjiang Province
Объект испытаний	МАСКА ТКАНЕВАЯ ГИГИЕНЕНИЧЕСКАЯ НЕСТЕРИЛЬНАЯ
Наименование документации, по которой изготовлено изделие	Спецификация изготовителя
Отбор образцов, идентификационный номер	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ 31814- 2012 Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Методика проведения испытаний	ТР ТС 017
Цель испытаний	Целью испытаний является установление соответствия «Сменные элементы промышленных фильтрующих установок: фильтр мешочный ФМ» требованиям ТР ТС 017
Дата проведения испытаний	20.03.2020 – 27.03.2020
Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22°С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

Результат испытаний

Таблица №1.

Наименование контролируемого показателя	Нормативная документация для испытаний	Требуемое значение образца	Значение образца при испытаниях
Гигроскопичность, %	ГОСТ 3816-81	не менее 7	4
Воздухопроницаемость, $дм^3/м^2с$	ГОСТ ИСО 9237-2002	не менее 100	130
Массовая доля свободного формальдегида, мкг/г	СТБ ISO 14184-1-2011	не более 75	Менее 20
Устойчивость окраски, баллы:			
К стирке	ГОСТ 9733.4-83	3-4	4
К поту	ГОСТ 9733.6-83	3-4	4
К сухому трению	ГОСТ 9733.27-83	3	3
Сырьевой состав, %	ГОСТ ИСО 1833-200	-	50% вискоза 50% Полиэстер
Запах изделия, баллы	МУК 4.1/4.3.1485-03	не более 2	0
Напряженность электростатического поля, кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	не более 15	6
Индекс токсичности, %	ГОСТ Р 53485-2009	70-120	94
Показатели экстрагируемых химических элементов, мг/кг			
- свинец (Pb)	СТБ ГОСТ Р 51309-2001	не более 1,0	менее 0,001*
- хром (Cr)	СТБ ГОСТ Р 51309-2001	не более 2,0	менее 0,001*
- кобальт (Co)	СТБ ГОСТ Р 51309-2001	не более 4,0	менее 0,001*
- медь (Cu)	СТБ ГОСТ Р 51309-2001	не более 50,0	менее 0,001*
- никель (Ni)	СТБ ГОСТ Р 51309-2001	не более 4,0	менее 0,001*
- мышьяк (As)	СТБ ГОСТ Р 51309-2001	не более 1,0	менее 0,005*
Содержание химических веществ в водной вытяжке, не более:			
- диметилтерефталат, $мг/дм^3$	Инструкция № 880-71	1,5	менее 0,05
- ацетальлегид. $мг/дм^3$	МР № 29 ФЦ/828	0,2	менее 0,01

Заключение

Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанным образцам.

Частичная или полная перепечатка, а также размножение данного Протокола испытаний не разрешается без письменного разрешения Испытательной лаборатории.

Эксперт, проводивший испытания М.Н. Жуков